

Certificazioni - Certification - Certifications - Zertifizierungen

**PL**

Lamiera Plasticata
Plasticized sheet metal
En tôle Plastifiée
Kunststoffbeschichtetes Stahlblech

Test	Prestazione Performance Performance Leistung	Spessore [mm] Thickness Epaisseur Dicke	Normativa di riferimento Reference standards Normes de référence Referenzrichtlinie
Resistenza a trazione - Cross panel tensile strength Résistance à traction - Zugfestigkeit	≥ 80kPa	40 ÷ 240	EN 14509:2013
Resistenza a compressione - Compressive strength Résistance à compression - Druckfestigkeit	≥ 100kPa	40 ÷ 240	EN 14509:2013
Conducibilità termica iniziale Thermal conductivity initial value Conductibilité thermique initiale Anfängliche Wärmeleitfähigkeit	0,021 W/mK	40 ÷ 240	EN 14509:2013
Reazione al fuoco* - Reaction to fire* Réaction au feu* - Brandverhalten*	B-s3, d0	40	EN 14509, EN 13501-1
	B-s2, d0	60 ÷ 240	
Permeabilità all'acqua - Water permeability Perméabilité à l'eau - Wasserdurchlässigkeit	B	60 ÷ 120	EN 14509:2013
	A	150 ÷ 240	
Permeabilità all'aria - Air permeability Perméabilité à l'air - Luftdurchlässigkeit	<0,2m³/hm²	40 ÷ 240	EN 14509:2013
Isolamento acustico - Airborne sound insulation Isolation acoustique - Schalldämmung	R _w =25 (-1;-2)dB	40 ÷ 240	EN 14509:2013
Rilascio sostanze pericolose Release of dangerous substances Emission substances dangereuses Freisetzung von gefährlichen Substanzen	Passa Pass Passe Durchgang	40 ÷ 240	EN 14509:2013

*valida per finiture PR, PET, PVC - *valid for PR, PET, PVC finish - *valable pour les finitions PR, PET, PVC - *Gültig für Endbearbeitung PR, PET, PVC