

Certificazioni - Certification - Certifications - Zertifizierungen

**PR****Lamiera preverniciata**

Prepainted sheet

Tôle laquée

Vorlackiertes Stahlblech

Test	Prestazione Performance Performance Leistung	Spessore [mm] Thickness Épaisseur Dicke	Normativa di riferimento Reference standards Normes de référence Referenzrichtlinie
Resistenza a trazione - Cross panel tensile strength Résistance à traction - Zugfestigkeit	≥ 80kPa	40 ÷ 240	EN 14509:2013
Resistenza a compressione - Compressive strength Résistance à compression - Druckfestigkeit	≥ 100kPa	40 ÷ 240	EN 14509:2013
Conducibilità termica iniziale Thermal conductivity initial value Conductibilité thermique initiale Anfängliche Wärmeleitfähigkeit	0,021 W/mK	40 ÷ 240	EN 14509:2013
Reazione al fuoco* - Reaction to fire* Réaction au feu* - Brandverhalten*	B-s2, d0	40	EN 14509, EN 13501-1
	B-s1, d0	60 ÷ 240	
Permeabilità all'acqua - Water permeability Perméabilité à l'eau - Wasserdurchlässigkeit	B	60 ÷ 120	EN 14509:2013
	A	150 ÷ 240	
Permeabilità all'aria - Air permeability Perméabilité à l'air - Luftdurchlässigkeit	<0,2m³/hm²	40 ÷ 240	EN 14509:2013
Isolamento acustico - Airborne sound insulation Isolation acoustique - Schalldämmung	R _w =25 (-1;-2)dB	40 ÷ 240	EN 14509:2013
Rilascio sostanze pericolose Release of dangerous substances Emission substances dangereuses Freisetzung von gefährlichen Substanzen	Passa Pass Passe Durchgang	40 ÷ 240	EN 14509:2013

*con lamiera preverniciata, vernice poliester 25±3µm, spessore lamiera ≥0,47mm - *with prepainted metal faces, polyester paint 25±3µm, thickness of metal faces ≥0,47mm
 *faces métalliques pré-peintes avec peinture polyester 25±3µm, épaisseur plaques ≥ 0,47 mm - *mit vorlackierten Blechen, Polyesterlack 25±3µm, Blechdicke ≥0,47mm