




COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS / COULEURS DISPONIBLES / VERFUEGBARE FARBEN / COLORES DISPONIBLES



SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS

Tessuto di base / base fabric / tissu / Grundgewebe / tejido base	DIN 60001	Polyester (PET)
Armatura / weave / armure / Bindung / ligamento	DIN ISO 9354	1/1
Peso totale / total weight / poids total / Flächengewicht / peso total	DIN EN ISO 2286-2	1300 (g/m ²)
Resistenza alla trazione / max. tensile strength / résistance à la rupture / Höchstzugkraft / resistencia a la tracción	DIN EN ISO 1421	3000/3000 (N/5 cm)
Resistenza alla rottura / tear resistance / résistance à la déchirure amorcée / Weiterreißkraft / resistencia al desgarre	DIN 53363	300/300 (N)
Adesione / adhesion / adhérence / Haftung / adherencia	DIN EN ISO 2411	150 (N/10cm)
Resistenza al freddo / cold resistance / résistance au froid / Kältebeständigkeit / resistencia al frío	DIN EN 1876-1	-30 °C
Resistenza al caldo / heat resistance / résistance à la chaleur / Wärmebeständigkeit / resistencia al calor	IVK/Pkt. 5	+70 °C
Solidità alla luce / light fastness / solidité des coloris / Lichtechtheit / solidez del color	DIN EN ISO 105-B02	min. 7
Comportamento al fuoco (controllare sempre la validità della norma) / flame retardancy (always check the validity of fire certificate) / comportement au feu (toujours vérifier la validité de la norme ignifuge) / Brennverhalten (Stets die Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen) / comportamiento ante el fuego (comprobar siempre la validez de la certificación ignífuga FR)		DIN 4102 orientierend B1 Italia UNI 9177:1987: CI 2
Valore-U / thermal transmission coefficient / transfert de chaleur / U-Wert / Valor U	DIN 53359 - Form A	3,97 W/m ² K
Grado di assorbimento acustico / sound absorption / niveau d'absorption acoustique / Schallabsorptionsgrad / grado de absorción acústica	ISO 11654	0,05
Indice di attenuazione acustico / sound reduction / indice d'atténuation acoustique / Schalldämmmaß / índice de atenuación acústica	ISO 10140-2	RW=16db